



www.blauer-engel.de/uz12a

KLARLACK 2 in 1
glänzend/seidenmatt
Grundierung + Lackierung in einem!
wasserverdünnbar

● **WERKSTOFF**

Wasserbasierter Spezial-Klarlack, für alle Holzflächen wie Verkleidungen, Ausbauplatten im Innen- und Außenbereich. Schnelltrocknend, farblos, guter Verlauf, stoß- und schlagfest, blockfest, Grundierung und Lackierung in einem.

Art des Werkstoffs:	wasserverdünnbarer Acryl-Klarlack
Verwendungszweck:	ideal geeignet für alle Holzflächen im Innen- und Außenbereich
Farbton:	farblos (milchig weiß – klar aufrocknend)
Glanzgrad:	glänzend bzw. seidenmatt
Inhaltsstoffe:	Hybridtechnologie aus Reinacrylatdispersion und einer speziellen Alkydharzemulsion ohne Cobaltsalze, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert für Klarlack 2 in 1 (Kat.A/e) 130 g/l (2010). Klarlack 2 in 1 enthält maximal 80 g/l VOC.
GISBAU-Code:	M-KH 01
Verpackungsgrößen:	750 ml

● **EIGENSCHAFTEN UND VERARBEITUNGSHINWEISE**

Lichtbeständigkeit:	sehr gut
Wetterbeständigkeit:	gut, für Innen und Außen
Verdünnungsmittel	mit Wasser, als Grundierung falls erforderlich bis 20 %
Ergiebigkeit:	ca. 12,5 m ² /litr. bei einmaligen Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit
Trockenzeit: (bei 20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)	griffest: nach ca. 2 Stunden überarbeitbar: nach ca. 4 Stunden durchgetrocknet und belastbar: nach ca. 4 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!
Die Umgebungs- und Untergrundtemperatur muss mindestens +8°C betragen.

Werkzeugempfehlung:	zum streichen spezielle Acrylpinsel verwenden. zum rollen kurzflorige Nylonrolle verwenden.
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife



**KLARLACK 2 in 1
glänzend/seidenmatt
Grundierung + Lackierung in einem!
wasserverdünnbar**

● **ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK**

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile entfernen, gut haftende Altanstriche leicht anschleifen (Staubmaske tragen). Rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) vorbehandeln. 1 Zwischenanstrich ca. 20% verdünnt und 1-2 Deckanstriche mit Klarlack 2 in 1. Für die Renovierung auf Altanstriche genügt 1-2 Anstriche mit Klarlack 2 in 1.

GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE

- kühl, jedoch frostfrei lagern - nicht bei Temperaturen unter + 8 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen - bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen - bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei Ihrem Händler.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.