



KLARLACK seidenmatt

● **WERKSTOFF**

Hochwertiger, wetterbeständiger, schnelltrocknender, kratz- und schlagfester Speziallack. Sehr ergiebig, hervorragend verarbeitbar, gut füllend und glatt verlaufend für den Innen- und Außenbereich. Nicht für den gewerblichen Anwender!

Art des Werkstoffs:	aromatenfreier Kunstharz-Klarlack für innen und außen
Verwendungszweck:	besonders geeignet zum Versiegeln von Holzflächen, wie Fußböden, Türen und Sitzmöbel, im Innenbereich auch auf Metall geeignet
Farbton:	farblos
Glanzgrad:	seidenmatt
Inhaltsstoffe:	Alkydharz, Siliziumdioxid, aliphatische Lösemittel, Additive
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert für Klarlack (Kat.A/i) 500 g/l (2010). Klarlack enthält maximal 499 g/l VOC.
GISBAU-Code:	M-KH 02
Verpackungsgrößen:	750 ml

● **EIGENSCHAFTEN UND VERARBEITUNGSHINWEISE**

Lichtbeständigkeit:	sehr gut
Wetterbeständigkeit:	wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363
Verträglichkeit	nicht mit anderen Produkten mischen
Verdünnungsmittel	Terpentinersatz
Ergiebigkeit:	ca. 11 - 13 m ² /ltr. bei einem Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit
Trockenzeit:	Staubtrocken nach ca. 2 Stunden Griffest nach ca. 10 Stunden
Bearbeitung:)
Überstreichbar:)
Überrollbar:)
	nach ca. 24 Stunden



KLARLACK seidenmatt

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

● ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei, tragfähig und frei von Rost sein. Alte Wachs- und nicht tragfähige Untergründe mit Abbeizer entfernen. Gut haftende Altanstriche sind anzuschleifen (Staubmaske tragen).

1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) neues Holz außen mit Holzgrundierung (Bläueschutz) grundieren
- c) Zwischenanstrich anschleifen (Staubmaske tragen)
- d) 1 – 2 Anstriche mit Klarlack unverdünnt

2. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) 1 – 2 Deckanstriche mit Klarlack unverdünnt

3. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) 1- 2 Anstriche mit Klarlack unverdünnt

- **Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **enthält:** Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwer.

Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU) Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 2-Ethylhexansäure, Zirkoniumsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.