

# PARKETTLACK 2in1 SEIDENMATT



Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt  
 wasserverdünnbar/umweltfreundlich  
 dauerelastisch/strapazierfähig  
 schnell trocknend/blockfest  
 leicht zu verarbeiten und sehr guter Verlauf  
 licht- und wetterbeständig



<p><b>Beschreibung:</b>                  Wasserverdünnbare, farblose Acrylat-Copolymerdispersion. Geruchsarm, da schadstoff- und lösungsmittelarm. Glasklar aufrocknender, dauerelastischer Grund- und Deckanstrich mit hervorragender Licht- und Wetterbeständigkeit. Strapazierfähiger Anstrich mit sehr guter Chemikalien- und Reinigungsmittelbeständigkeit. Eine schnelle Trocknung ermöglicht eine frühe Schleifbarkeit der Zwischenanstriche.</p> <p><b>Lichtbeständigkeit:</b>                  sehr gut</p> <p><b>Wetterbeständigkeit:</b>                  Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363</p> <p><b>Verträglichkeit:</b>                  nicht mit anderen Produkten mischen</p>	<p><b>Trockenzeit:</b> (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <table border="0"> <tr> <td>staubtrocken/griffest:</td> <td>nach ca. 1 Stunden</td> </tr> <tr> <td>überarbeitbar/schleifbar:</td> <td>nach ca. 6 Stunden</td> </tr> <tr> <td>durchgetrocknet:</td> <td>nach ca. 24 Stunden</td> </tr> <tr> <td>voll belastbar:</td> <td>nach ca. 5 Tagen</td> </tr> </table> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>	staubtrocken/griffest:	nach ca. 1 Stunden	überarbeitbar/schleifbar:	nach ca. 6 Stunden	durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden	voll belastbar:	nach ca. 5 Tagen
staubtrocken/griffest:	nach ca. 1 Stunden								
überarbeitbar/schleifbar:	nach ca. 6 Stunden								
durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden								
voll belastbar:	nach ca. 5 Tagen								
<p><b>Verwendungszweck:</b>                  Besonders geeignet zum Versiegeln von Kork-, Parkett- und Holzfußböden, Holztreppe sowie Möbeln</p> <p><b>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK</b>                  Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und rostfrei sowie tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind zu entfernen. Haftende Altanstriche sind gut anzuschleifen (Staubmaske tragen). Vor Gebrauch gut aufrühren. Das Produkt ist zum Streichen, Rollen oder Spritzen geeignet.</p> <p>a) Untergrund entsprechend vorbehandeln                  b) 1 – 2 Grundanstriche ca. 5 % mit Wasser verdünnt                  c) nach 6 Stunden Zwischenanstriche anschleifen (Staubmaske tragen)                  d) 2 – 3 Deckanstriche mit Parkettlack 2in1 unverdünnt</p>	<p><b>Inhaltsstoffe:</b>                  Acrylat-Copolymerdispersion, Wasser, Additive, Glykolether, Konservierungsmittel: Isothiazolinonderivate, kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Allergiker auf Isothiazolinon-Allergiker Tel.-Nr.: 04124-606-0</p> <p><b>VOC-Gehalt:</b>                  EU-Grenzwert für Parkettlack 2in1 (Kat.A/d ) 130 g/l (2010). Parkettlack 2in1 enthält max. 80 g/l VOC.</p> <p><b>Kennzeichnung:</b>                  GefStoffV: entfällt                  WGK: 1</p> <p><b>GISBAU-Code:</b>                  M-KH 01</p> <p><b>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kühl, jedoch frostfrei lagern,</li> <li>- nicht bei Temperaturen unter + 8 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten</li> <li>- darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</li> <li>- ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten</li> <li>- nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen</li> <li>- nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben</li> <li>- auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten</li> <li>- während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen</li> <li>- bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen</li> <li>- Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen</li> <li>- beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen</li> </ul>								
<p><b>Ergiebigkeit:</b>                  ca. 12 m<sup>2</sup>/ltr., bei einem Anstrich, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes</p> <p><b>Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen:</b>                  Wasser</p> <p><b>Werkzeug:</b>                  Acrylpinsel, kurzflorige Nylonrolle</p> <p><b>Reinigung der Werkzeuge:</b>                  sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p><b>Farbtöne</b>                  Farblos</p> <p><b>Verpackungsgrößen:</b>                  750 ml ; 2,5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>								