

Spezial-Kleister

Anwendungsbereich:

Kunstharzverstärkter Tapetenkleister zur Verklebung von Rauhfaser, Struktur-, Präge-, Vlies- und Papiertapeten. Auch für Tapeziergeräte geeignet.

Eigenschaften:

- frei von Konservierungsmitteln
- hohe Klebkraft
- aus hochwertiger Cellulose mit Kunstharz
- super feuchtfest
- gut korrigierbar
- auch für Tapeziergeräte

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Celluloseether, Dispersionspulver und Additive

Schüttdichte: 450 – 500 kg/cm³

pH-Wert: 10 – 11

Untergrundvorbereitung:

Alte Tapeten mit Tapetenablöser entfernen. Untergrund säubern und lose Teile abstoßen. Risse und Löcher mit einer Spachtelmasse ausbessern. Sandende und kreadende Untergründe mit Tiefengrund LF festigen. Stark saugende Untergründe mit Tiefengrund LF vorbehandeln oder laut Tabelle vorkleistern.

Anrühren:

Packungsinhalt unter Rühren in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 20 Minuten kräftig durchschlagen. Der Kleister ist jetzt gebrauchsfertig.

Leichte und mittelschwere Tapeten:

Spezial-Kleister gleichmäßig auftragen und die Tapete nach Vorschrift weichen lassen.

Rauhfaser und schwere Tapeten:

Spezial-Kleister satt auftragen. Tapeten nach Herstellerangabe weichen lassen und auf Stoß verkleben.

Strukturpapeten*:

Spezial-Kleister mit Zusatz von Vinyl-Textiltapetenkleber (siehe Tabelle) satt auftragen, die Tapete zusammenlegen und eventuell einrollen. Nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit auf Stoß verkleben und mit Tapezierrolle andrücken.

Verwendungszweck	Wassermenge	Packung reicht für
Vorkleistern	8 l	50-70 m ²
Rauhfaser	4 l	20-25 m ²
leichte Papiertapeten	4,5 l	23-27 m ² ca. 5 Euro-Rollen
Präge- und schwere Tapeten	4 l	20-25 m ² 4-5 Euro-Rollen
Vliestapeten	4 l	20-25 m ² 4-5 Euro-Rollen
Tapeziergeräte	4 l	20-25 m ² 4-5 Euro-Rollen
Strukturpapeten	4 l *	20-25 m ² 4-5 Euro-Rollen

* Dem angerührten Kleister pro Packung eine Dose Vinyl-Textiltapetenkleber (750 g) zufügen. Ein Zusatz von 750 g Vinyl-Textiltapetenkleber pro Packung Kleister erhöht die Feuchtfestigkeit und die Klebkraft.

Euro-Rolle: 10,05 m x 0,53 m

Hinweise:

Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Austretenden Kleister sofort mit einem feuchten, sauberen Schwamm entfernen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frei von Konservierungsmitteln, daher sollte der Kleister bald verarbeitet werden.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:

Verpackung kindersicher, kühl und trocken lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 10.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
022701147	4007955227885	200 g

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.