



VORSTREICHFARBE 2 in 1

● WERKSTOFF

Vorstreichfarbe 2 in 1 ist ein sehr gut deckender Grund- und Zwischenanstrich mit guter Füllkraft und gutem Verlauf, für den Innen- und Außenbereich.

Art des Werkstoffs: Acrylat-Copolymerdispersion für innen und außen
Verwendungszweck: geeignet als Grund- und Zwischenanstrich auf Holz und Metall

Farbton: weiß
Glanzgrad: matt

Inhaltsstoffe: Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, calcitische und silikatische Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3H-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolin-Allergiker Tel.-Nr:04124-606-188

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Vorstreichfarbe 2in1 (Kat.A/d) 130 g/l (2010). Vorstreichfarbe 2in1 enthält maximal 80 g/l VOC.

Produkt-Code: M-GP 01
Verpackungsgrößen: 0,750 ltr.

● EIGENSCHAFTEN UND VERARBEITUNGSHINWEISE

Der Vorstreichfarbe zeichnet sich aus durch seine gute Fülle, guten Verlauf und frühe Schleifbarkeit aufgrund rascher Trocknung. Sie ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut umrühren. Gleichmäßig auftragen. Empfohlene Werkzeuge: Flachpinsel mit Acrylborsten, Rolle.

Lichtbeständigkeit: lichtbeständig

Wetterbeständigkeit: wetterbeständig

Verträglichkeit: darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

Verdünnungsmittel: Wasser

Ergiebigkeit: ca. 9 m²/ltr., bei einem Anstrich, in Abhängigkeit vom Untergrund.

Trockenzeit: griffest nach ca. 2 Stunden.
 (bei 20°C/65 % rel. Luftfeuchte)

Bearbeitung:)
Überstreichbar:) schleif-u. überarbeitbar nach ca. 6 Stunden
Überrollbar:)

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife



VORSTREICHFARBE 2 in 1

● ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Untergründe sind zu entfernen, gut haftende Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), Metallflächen gut entrostet. Vor Gebrauch gut umrühren!

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) Hölzer im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) vorbehandeln
- c) 1 x grundieren mit Vorlack 2 in 1
- d) Eisenmetalle mit Rostprimer 2 in 1 grundieren
- e) Nichteisenmetalle und Hart-PVC mit Allgrund 3 in 1 grundieren
- f) 1-2 Deckanstriche mit 2 in 1 Weiß- oder Buntlacken

● SICHERHEITSRATSCHLÄGE UND GEFAHRENHINWEISE

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Schleifstäuben vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Stets in Behältern aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehälters entsprechen. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei ihrem Händler.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.