

## POLARWEIß

geruchsarm, speziell für sensible Wohn- und Arbeitsbereiche  
hochdeckend  
DIN EN 13300: Nassabriebklasse 2,  
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 8 m<sup>2</sup>/ltr.

### Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

#### Produktvorteile:

Hochdeckende, emissions- und geruchsarme Dispersionsinnenwandfarbe. Ein Anstrich reicht meist aus. Das Produkt ist eine leicht und angenehm zu verarbeitende Wand- und Deckenfarbe für den Innenbereich.

**Lichtbeständigkeit:** sehr gut

#### Verträglichkeit:

mit allen handelsüblichen Voll- und Abtönfarben mischbar

**Farbtöne/Glanzgrade:** weiß/matt

#### Anwendungsbereiche:

Das Produkt eignet sich hervorragend für Neu- und Renovierungsanstriche auf Raufaser- und Strukturpapeten, Gipskartonplatten, alten Dispersionsfarben und Kunstharzputzen, Mauerwerk, Putz und Beton. Speziell geeignet für Anstriche in sensiblen Wohn- und Arbeitsbereichen, da es weder bei der Verarbeitung noch bei der Trocknung zu Geruchsbelästigungen kommt.

#### Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Alte nicht tragfähige Anstriche komplett entfernen. Lose Anstrichteile und kreichende Altanstriche ebenfalls entfernen. Neuputze müssen mind. 3 - 4 Wochen durchtrocknen. Stark saugende oder mürbe sandende Untergründe mit Tiefgrund lösemittelfrei grundieren. Einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt. Steichen Sie zuerst Ecken und Kanten mit Pinsel oder kleiner Rolle. Verbleibende große Flächen mit größerer Rolle streichen. In Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

#### Anstrichaufbau:

##### 1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) Ein Grundanstrich mit ca. 5 % Wasser verdünnt reicht in der Regel aus. Auf kontrastreichen sowie stark und unterschiedlich saugenden Untergründen ist ein Voranstrich mit max. 10 % Wasser verdünnt durchzuführen.
- c) ein Deckanstrich unverdünnt

##### 2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) je nach Untergrundbeschaffenheit 1 - 2 Anstriche unverdünnt

#### Ergiebigkeit:

ca. 8 – 10 m<sup>2</sup>/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnungsmittel:** max. 10 % Wasser

**Werkzeug:** Farbrolle, Flach- oder Heizkörperpinsel

#### Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

#### Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

oberflächentrocken:	nach ca. 4 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 6 Stunden
durchgetrocknet und belastbar:	nach ca. 3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

#### Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält das Biozid-Produkt CIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

**GISBAU-Code:** BSW20

#### Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nr.: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründliche mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.