

PUR-LANGZEITLASUR

für Innen- und Außenanstriche
polyurethanverstärkt
licht- und wetterbeständig
feuchtigkeitsregulierend
offenporig

www.blauer-engel.de/uz12a**Vor Gebrauch Etikett lesen!**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Das Produkt ist lösemittelarm, tief eindringend, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, UV-beständig, und wasserabweisend.

Lichtbeständigkeit:

licht- und wetterbeständig

Farbtöne/Glanzgrade:

auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Im Innenbereich für: Holzflächen, Verkleidungen usw.

Im Außenbereich für: Außenverkleidungen, Holzhäuser, Dachverschalungen usw.

Verarbeitungstipps:

Die Verarbeitungstemperatur darf +5°C nicht unterschreiten (Luft und Untergrund) während der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, fettfrei, und trocken sein. Harzige und klebrig-fettige Holzflächen mit Verdünnung abwaschen. Ablätternde und nicht tragfähige Altanstriche komplett entfernen. Die Holzfeuchte sollte nicht über 15% liegen. Rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) vorbehandeln. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt und leicht zu verarbeiten. Vor Arbeitsbeginn gut mit einem Rührholz aufrühren. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau:

Bei Neuanstrich den Untergrund fachgerecht vorbereiten. Es werden 2 Anstriche dünn-schichtig empfohlen. Bei Renovierungsanstrichen reicht in der Regel ein Anstrich.

Hinweis:

Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Auftragsmenge möglich. Der Farbton nach Trocknung weicht vom Farbton der Flüssigkeit im Gebinde ab.

Ergiebigkeit:

ca. 10 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnung: gebrauchsfertig eingestellt

Werkzeug: Rolle, Pinsel, Quast

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei +23°C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 5 Stunden
durchgetrocknet: nach ca. 48 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Native ungesättigte Pflanzenöle, modifiziertes Alkydharz, wässrige Polyurethan Dispersion, Eisenoxid, Pigmente mit hoher Lichtechtheit, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/f): 130 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 8 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: HSW 10

Lagerung:

Kühl aber frostfrei, trocken und gut verschlossen lagern. Gebinde nach Gebrauch fest verschließen und innerhalb eines Jahres verarbeiten.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgend Sie diese.

Ergänzende Gefahrenmerkmale:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nummer: 04124-606-188. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Rauchen während des Verbrauchs vermeiden. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.