

Weich-PVC-Sockelleiste
Artikel Nr.: 25918

Produktbeschreibung:

Selbstklebende Weich-PVC 24/35/6 SK

Werkstoff:

PVC-WEICH Bleistabilisiert mit DINP Weichmacher
Cadmium- und Asbestfrei

Technische Daten

| Merkmal | Prüfvorschrift | Prüfergebnis (Mittelwert) |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Zugfestigkeit | DIN 53455 | < 15 N/mm ² |
| Reissdehnung | DIN 53455 | < 280 % |
| Dichte | DIN 53455 | 1,60 g/cm ³ |
| Shorehärte | DIN 53505 | 94° A +/- 3 |
| Brandbeständigkeit | Brandklasse B2 = nicht tropfend | |

| | | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Beständigkeit gegen Säuren und Laugen | Schwefelsäure bis 90 % | beständig |
| | Essigsäure bis 60 % | beständig |
| | Salzsäure bis 37 % | beständig |
| | Natronlauge bis 60 % | beständig |
| | Öle und Fette | beständig |
| | Benzin | beständig |
| Lösungsmittel | z.B. Cyclohexanon | nicht beständig |
| | Tetrachlorkohlenstoff | nicht beständig |
| | Essigester | nicht beständig |

Die genannten Daten sind Mittelwerte aus unseren laufenden Qualitätsprüfungen. Sie betreffen den Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen, insbesondere hinsichtlich der Eignung des Produkts für einen speziellen Einsatzzweck.